

Scheda tecnica: POLIURETANO COMPATTO 90 SHORE A

PROPRIETA'	UNITA' DI MISURA	VALORI
MECCANICHE		
Durezza	Shore A	90
Densità	Gr/cm ³	126
Allungamento	%	480
Carico a rottura	Kg/ cm ³	420
Resistenza alla lacerazione	Kg/ cm	100
Abrasione	mm ³	42
Resilienza	%	52
Velocità al taglio	m/minuto	100-150
Avanzamento	mm per giro	1÷2
Rugosità superf. media	μ	20
Deformazione permanente:		
70 ore temp. ambiente	%	12
22 ore a 70° C	%	26

Poichè le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati di questo prospetto vanno utilizzati come indicazione, non come base di calcolo per stabilire la scelta del materiale in base ai massimi limiti riportati, e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra